



MYREVEST
PURE ELEGANCE

MYPRIMER200

MyPrimer 200 s'applique comme un primaire à base de copolymères acryliques, utilisé comme pont d'adhérence entre des surfaces non absorbantes avant l'application du microciment MyRevest.



Propriétés

- Améliore l'adhérence entre les substrats non absorbants tels que les carreaux et le microciment.
- Produit prêt à l'emploi, facile à appliquer.
- Produit à base d'eau, à faible teneur en COV (composés organiques volatils), respectueux de l'environnement.

Données techniques

Propriétés	Spécifications	Unité	Méthode
Nature	Émulsion acrylique		
pH	8-9		UNE-EN ISO 19396-1:2020
Densité	1,05±0,05	g/cm ³	UNE-FR ISO 2811-1
Contenu non volatil	33-35	%	UNE-EN ISO 3251:2020
Performance	8-12	m ² /L	
COV:2024/42/IIA(h) (30)COV max	<5	g/L	
Temps de séchage au toucher	30	minutes	

Application

Les supports doivent être propres et exempts de graisses, d'huiles, d'oxydes, de résidus de peinture et de pièces non adhérentes ou mal adhérentes. Appliquer sur la surface au pinceau ou au rouleau. Couvrir toute la surface en veillant à appliquer un film uniforme. La température d'application doit être comprise entre 5 et 30°C. Attendre environ 1 heure avant d'appliquer le microciment.

Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles spécifiées, sans avoir reçu au préalable des instructions écrites sur sa manipulation. Il incombe toujours à l'utilisateur de prendre les mesures appropriées pour se conformer aux exigences législatives. Les fiches de données de sécurité du produit sont à la disposition des professionnels.

dernière édition : Janvier 2025

Précautions particulières

Il est essentiel de suivre les instructions figurant sur l'étiquette du récipient. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité du produit. Les récipients vides doivent être éliminés conformément à la législation en vigueur.

Présentation

Il est disponible en contenants de 1 et 5 L.

Nettoyage des outils

Les outils sont lavés à l'eau immédiatement après utilisation.

Conditions de stockage

Le produit doit être conservé dans son emballage d'origine fermé et à l'abri des intempéries, à des températures comprises entre 10°C et 30°C, dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil. La durée de conservation est de 1 an à compter de la date de fabrication, s'il est correctement stocké.



trademark
of quality
for professionals



C/ Cuenca 21-4-8,
46960 Valencia
(Espagne)

T.617955352
info@myrevest.com
www.myrevest.com