

MYRESINPOOL

MyResin Pool es una resina acrílica de base agua diseñada para el microcemento de piscinas **MyPool**. Su función es proveer adherencia, dureza y flexibilidad a los revestimientos de microcemento manteniendo su permeabilidad al vapor de agua y su repelencia al agua.



Propiedades

Componente B para el amasado del microcemento bicomponent de piscinas MyPool:

- Excelente estabilización del sustrato.
- Base agua, no inflamable.
- El producto se suministra listo para su empleo.
- Aumenta las resistencias mecánicas.
- Aumento de la impermeabilidad del mortero siendo permeable al vapor de agua.
- Reduce la aparición de fisuras por retracción.
- Baja absorción de agua.

Aplicación

1. Verter un poco de resina en un envase, añadir toda la carga de pigmento correspondiente a la cantidad de microcemento con el que se va a trabajar y mezclar hasta obtener un líquido de color homogéneo.
2. Verter el microcemento de piscinas en polvo de forma gradual al tiempo que se mezcla el producto con un agitador mecánico de bajas revoluciones.
3. Mezclar durante al menos 2-3 minutos hasta obtener una mezcla homogénea y exenta de grumos.
4. Aplicar una capa de **MyResin Pool** con rodillo y dejar secar entre 30 y 45 minutos.

Rendimiento

0,10 L/m², variando en función de la porosidad del soporte.

Datos técnicos

- Tipo: Resina acrílica base agua
- Aspecto: Líquido lechoso
- Sólidos: 14-16%

Mezcla

La resina **MyResin Pool** se mezcla con los microcementos de piscinas **MyRevest**.

Para garantizar las propiedades del revestimiento será imprescindible respetar la relación entre el microcemento y la resina.

- 10 kg de **MyPool XL**: 3,2 - 3,5 litros de resina **MyResin Pool**
- 10 kg de **MyPool XXL**: 3 - 3,1 litros de resina **MyResin Pool**

Precauciones especiales

En caso de contacto con los ojos limpiar con abundante agua durante 15 minutos.

En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón. No ingerir. En caso de ingestión no provocar vómitos y buscar atención médica inmediatamente.

Se recomienda cumplir con las siguientes medidas:

- Buena ventilación.
- Gafas protectoras para evitar las salpicaduras.
- Guantes de goma.

Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente. Para evitar que el producto se seque o espese cerrar la tapa después de cada uso. Temperatura de aplicación entre 10°C y 25°C. Este producto no es tóxico, peligroso ni inflamable, en condiciones normales de manipulación.

Este producto no contiene ninguna sustancia dañina que conlleve, bajo la actual regulación, tomar ningún tipo de medida adicional en cuanto a su etiquetado. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información consulte la ficha de seguridad del producto.

Presentación

Se presenta en envases de 25L.

Condiciones de almacenamiento

El producto debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas comprendidas entre los 10°C y 30°C, en lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de luz solar directa. El tiempo de utilización es de 1 año desde su fecha de fabricación, conservado adecuadamente.

El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones. Quedan a disposición del profesional las Hojas de Datos de Seguridad del producto.

Última edición: Julio 2023



**trademark
of quality
for professionals**

